



Характеристики Тенсар Гласстекс



| | Glasstex P50 | Glasstex P100 |
|---|--|----------------------|
| Состав | Стекловолокно; Иглопробивной геотекстиль -100% полипропилен; нить - 100% полиэстер | |
| Прочность при растяжении (кН/м) (продольная) | >50 | >100 |
| Прочность при растяжении (кН/м) (поперечная) | >50 | >100 |
| Макс. деформация (%) | 3 | 3 |
| Уд. вес (г/м²) | 265 | 415 |
| Размеры рулона (м) | 100x3 100x1,5 | 100x3 100x1,5 |
| Типичный размер ячейки (мм) | 40x40 | 40x40 |

ООО «Тенсар Интернэшнл»
ул. Б. Разночинная, д 14/5, офис 200
Санкт-Петербург
Россия, 197110
Тел: +7 (812) 327 50 67
Факс: +7 (812) 324 25 60
E-mail: info@tensar.ru
www.tensar.ru



Tensar зарегистрированная товарная марка
производителя